



ASPECT :

Granit noir à grain moyen, avec des étincelles jaunes.

Medium grain black granite with yellow sparks.

EMPLOIS PRÉCONISÉS | PREVAILING APPLICATIONS :

EXTÉRIEUR EXTERIOR

INTÉRIEUR INTERIOR

HORIZONTAL FLOORING

VERTICAL CLADDING

FINITIONS | FINISHES :

ADOUÇIE HONED

POLIE POLISHED

BROSSÉE BRUSHED

SABLÉE SANDBLASTED

FLAMMÉE FLAMED

WATERJET WATERJET

Toutes autres finitions peuvent être réalisées sur demande :
bouchardée, griffée, sablée brossée, layée, layée fin,
éclatée, clivée,...

Any other finishing can be done on request: bush hammered,
scratched, brush sanded, grooved, fine scratched, splitface,...

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & MÉCANIQUES | PHYSICAL & MECHANICAL PROPERTIES :

	MASSE VOLUMIQUE/DENSITY	3013	Kg/m3
	POROSITÉ/POROSITY	-	%
	RÉSISTANCE COMPRESSION/COMPRESSIVE STRENGTH	213,70	Mpa
	RÉSISTANCE FLEXION/FLEXURAL STRENGTH	26,40	Mpa
	COEFFICIENT ABSORPTION/ABSORPTION COEFFICIENT	0,03	%
	RÉSISTANCE AU GEL/FREEZING RESISTANCE	-	Cycles

Le granit étant un produit naturel, cet échantillon en représente la nature. Nous nous efforcerons de maintenir une qualité sinon identique, tout au moins la plus proche de cet échantillon.

The granite being a natural product, these samples are average which are liable to vary. We will always endeavor to maintain consistency, at least as close as possible, but resemblance cannot be guaranteed.

Showroom
174 rue du Temple
75003 PARIS

Tel : +33 (0)1 44 55 01 30
info@mineralexpertise.com

HEAD OFFICE
253 rue Saint-Honoré
75001 Paris