



**AZUL MACAUBAS**

**BRÉSIL / BRAZIL  
QUARTZITE**



**ASPECT :**

l'Azul Macaubas est un quartzite qui se décline du gris au bleu ciel avec des incrustations violacées. Il est réputé pour être résistant ce qui, couplé avec sa beauté, est l'une des raisons pour lesquelles il est fortement utilisé aussi bien pour des applications intérieures qu'extérieures.

Azul Macaubas is a grey/light-blue-coloured natural quartzite with numerous purple occasional thin veins. It is characterized by great resistance and durability, that together with beauty, is one of the reasons for the extensive use of this quartzite in different applications from indoor to outdoor.

**EMPLOIS PRÉCONISÉS | PREVAILING APPLICATIONS :**

EXTÉRIEUR  EXTERIOR

INTÉRIEUR  INTERIOR

HORIZONTAL  FLOORING

VERTICAL  CLADDING

**FINITIONS | FINISHES :**

ADOUCIE  HONED

POLIE  POLISHED

BROSSÉE  BRUSHED

SABLÉE  SANDBLASTED

FLAMMÉE  FLAMED

WATERJET  WATERJET

Toutes autres finitions peuvent être réalisées sur demande : bouchardée, griffée, sablée broyée, layée, layée fin, éclatée, clivée,...

Any other finishing can be done on request: bush hammered, scratched, brush sanded, grooved, fine scratched, splitface,...

**CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & MÉCANIQUES | PHYSICAL & MECHANICAL PROPERTIES :**

	<b>MASSE VOLUMIQUE/DENSITY</b>	<b>2683</b>	<b>Kg/m<sup>3</sup></b>
	<b>POROSITÉ/POROSITY</b>	<b>-</b>	<b>%</b>
	<b>RÉSISTANCE COMPRESSION/COMPRESSIVE STRENGTH</b>	<b>210,20</b>	<b>Mpa</b>
	<b>RÉSISTANCE FLEXION/FLEXURAL STRENGTH</b>	<b>20,39</b>	<b>Mpa</b>
	<b>COEFFICIENT ABSORPTION/ABSORPTION COEFFICIENT</b>	<b>0,11</b>	<b>%</b>
	<b>RÉSISTANCE AU GEL/FREEZING RESISTANCE</b>	<b>-</b>	<b>Cycles</b>

Le quartzite étant un produit naturel, cet échantillon en représente la nature. Nous nous efforcerons de maintenir une qualité sinon identique, tout au moins la plus proche de cet échantillon.

The quartzite being a natural product, these samples are average which are liable to vary. We will always endeavor to maintain consistency, at least as close as possible, but resemblance cannot be guaranteed.